

Afix

FICHA TÉCNICA

AFIX MONTAJE



DESCRIPCIÓN

Es un adhesivo en pasta formulado a partir de polímeros sintéticos en dispersión, lista para usar, alto agarre inicial, pintable, con buena capacidad de relleno y libre de solventes.

ATRIBUTOS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> • Alto agarre inicial • Pintable • Libre de solventes 	Diseñado para pegar, molduras de poliestireno expandido (PS), cornisas, placas decorativas, junquillos y guardapolvos de madera sobre hormigón, albañilerías y tabiquerías.
FORMATOS	• Cartucho de 370 gr. • Galón de 5 kg. • Tineta de 25 kg."

DATOS TÉCNICOS

COLOR	ASPECTO	CONTENIDO DE SÓLIDOS	PESO ESPECÍFICO	VISCOSIDAD
Blanco	Pasta	0,75	1, 57 gr/cc aprox.	280.000-320.000mPas (SP7/10 RPM/20°C)
TIEMPO DE SECADO	TIEMPO DE CORRECCIÓN	TEMPERATURA DE TRABAJO	CAPACIDAD DE RELLENO	RENDIMIENTO
20 a 25 min (25°C)	10 min	10°- 30°C	10mm	1 kg/mt2 aprox. aplicado en 2mm de espesor. 20m lineales por cordón de 4 mm aprox. (formato cartucho).

FORMA DE APLICACIÓN

APLICACIÓN

Las superficies deben estar firmes, limpias, libre de humedad, polvo, aceites, grasa o cualquier sustancia que pueda afectar una buena adherencia. Una de las superficies a adherir debe ser absorbente.

Revolver el producto antes de usar. Aplicar el adhesivo en la moldura con espátula o pistola de calafateo (en el cartucho, la boquilla debe cortarse en ángulo 45°); en caso de molduras pesadas aplicar adhesivo, además de la moldura, en puntos sobre la superficie a instalar. Presione la moldura contra la superficie a pegar por unos instantes (el adhesivo debe estar húmedo al momento de instalar).

Retirar el exceso del adhesivo, dentro de los primeros 15 minutos con un paño húmedo. Una vez seco, el excedente de material se puede eliminar con una lija.

ALMACENAMIENTO

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

- Mantener almacenado el producto en ambientes secos protegidos del sol directo o interperie.
- Evitar temperaturas extremas como el congelamiento.
- Conservar en envases cerrados para evitar contaminación y formación de piel. No trasladar a envases metálicos.
- Recomendamos rotar inventarios a lo menos una vez cada doce meses.

TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO

18 MESES (A 25°C Y 55%HR)

TIEMPO DE ALMACENAJE

10°C A 30°C

PRECAUCIONES

- Limpiar las herramientas utilizadas con abundante agua.
- No eliminar producto al alcantarillado.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua. En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón. En caso de ingestión accidental, no provocar vómito y acudir a un médico. En caso de intoxicación, llamar al CITUC al fono +56 22635 3800.

La información para la manipulación, disposición y almacenamiento de este producto se encuentra en la hoja de seguridad disponible llamando al fono Laboratorio +56 22899 6333. +56 22899 6342

ARTECOLA
QUÍMICA

Fabricado y distribuido por:
ARTECOLA CHILE S.A.

Av. Manuel Antonio Matta 1771, Quilicura, Chile
Ventas: +56 22899 6328 - Fax: +56 22899 6305
E-mail: ventas@artecola.cl

Observación: Esta ficha sustituye a todas las precedentes. Las directivas en esta documentación resultan de nuestras pruebas y nuestra experiencia y son comunicadas de buena fe. Visto que no controlamos las modalidades de aplicación, no debemos ser expuestos a ninguna responsabilidad en lo que se refiere a los resultados obtenidos y a posibles perjuicios procedentes de un uso incorrecto o no adaptado. Visto que ignoramos el proyecto, el estado de la superficie y las circunstancias de la aplicación, no se acepta ninguna responsabilidad a base de esta publicación. Por esa razón se aconseja hacer siempre pruebas previas propias a las circunstancias específicas. Artecola se reserva el derecho de adaptar los productos sin aviso previo.

• Fecha de Revisión Junio 2016. Esta revisión anula y sustituye todas las anteriores.